

Penetracja wobec mgły oleju parafinowego 95l/min [%]

Czas testu: 180 s

| | | | |
|----|-------------------------------|----------|-------------|
| 1. | Producent A (FFP2) | Próbka 1 | 55,2 |
| | | Próbka 2 | 54,9 |
| | | Próbka 3 | 30,3 |
| 2. | Producent B (FFP2) | Próbka 1 | 7,7 |
| | | Próbka 2 | 8,4 |
| | | Próbka 3 | 15,5 |
| 3. | Producent C (FFP2) | Próbka 1 | 24,2 |
| | | Próbka 2 | 39,0 |
| | | Próbka 3 | 37,3 |

Maksymalna dopuszczalna wartość penetracji
wobec mgły oleju parafinowego
dla klasy **FFP2 to 6%**